


Výrobek	Terasové desky Fiberon® Horizon® s povrchovou úpravou PermaTech® Innovation
Zpráva	Doporučení k řezání a vrtání při montáži terasových desek Fiberon Horizon
Postupy	<p>Řezání:</p> <p>Při řezání terasových desek Fiberon Horizon používejte karbidovou čepel s minimálně 24 zuby. Při použití tupých čepelí nebo čepelí s méně než 24 zuby může dojít k roztřepení hran. Pokud je na hranách po odřezání zjevné roztřepení, lze tento stav rychle odstranit hrubým smirkovým papírem (tj. s hrubostí 40–60 grit) nebo pomocí tupé strany ostří nože, kterou je třeba přejet příslušnou hranu.</p>  <p>Vrtání:</p> <p>Pro vrtání otvorů do desek se doporučují tradiční spirálové vrtáky. Ploché vrtáky mohou při vrtání v teplém prostředí způsobit poškození povrchu.</p>
Doplňkové informace o výrobku	<ul style="list-style-type: none"> • Mimořádně nízké nároky na údržbu s vynikající odolností proti tvorbě skvrn, blednutí barev a růstu plísní • Povrch PermaTech, na který byla podána přihláška k patentu, svými vlastnostmi překonává tradiční kompozitní terasové desky • Oboustranné desky omezují počet řezů a množství odpadu • Velikost desky: 137 mm x 24 mm • Pro délky 3,66 m, 4,88 m a 6,10 m jsou k dispozici drážkované desky. Pro délku 6,10 m jsou k dispozici desky s hranatým okrajem.