



Producto	Tarima exterior Horizon® de Fiberon® con PermaTech® Innovation
Informe de pruebas	Adherencia de la superficie: Resultados de los datos de las pruebas de remojo/congelación/descongelación
Descripción de la prueba	<p>Prueba de alta frecuencia de remojo/congelación/descongelación</p> <p>La prueba consiste en poner a remojo una muestra de tarima exterior Horizon en agua a temperatura ambiente durante 3-6 horas, congelar la muestra inmediatamente durante al menos cuatro horas, y luego descongelar la tabla y repetir el ciclo. Los resultados de las pruebas reflejados aquí son los resultados de 50 ciclos de congelación/descongelación. Los resultados de las pruebas reflejados aquí representan cinco años de pruebas de alta frecuencia hasta la fecha. (Nota: El informe de 2003 del American Geophysical Union describe una temporada de ciclos de congelación/descongelación de «alta frecuencia» como diez ciclos por temporada.)</p>
Observación	<p>No se produce delaminación entre la superficie de la tarima exterior Horizon de Fiberon y el material del núcleo. La superficie de la tarima exterior Horizon de Fiberon se mantiene perfectamente adherida durante esta prueba extremadamente agresiva de congelación/descongelación de alta frecuencia.</p> <div data-bbox="446 926 1133 1123" data-label="Image">  </div> <p>Tras 50 ciclos de remojo/congelación/descongelación, la adherencia de la superficie de la tarima exterior Horizon de Fiberon no ha disminuido. No se ha observado deslaminación entre la superficie de la tarima exterior Horizon de Fiberon y el núcleo a lo largo de este protocolo de ensayo.</p> <div data-bbox="527 1276 1383 1444" data-label="Image">  </div>
Conclusión	<p>Los ciclos repetidos de congelación y descongelación no afectan a la adherencia de la superficie de la tarima exterior Horizon de Fiberon al núcleo compuesto de la tabla de la tarima exterior Horizon.</p>
Información adicional sobre el producto	<ul style="list-style-type: none"> • Muy bajo mantenimiento con una resistencia superior a las manchas, la decoloración y el moho • La superficie PermaTech, de patente pendiente, supera a las tarimas compuestas tradicionales • Las tablas reversibles suponen un ahorro en cortes y desperdicios • Tamaño de tablas: 137 mm x 24 mm • Tarima exterior ranurada disponible en 3,66 m, 4,88 m y 6,10 m. Tarima exterior de borde cuadrado disponible en 6,10 m.