

FICHA TÉCNICA

CONCRETO NORMAL

280 kg/cm² (4,000 psi)

NORMAL 280 28D TM19



DESCRIPCIÓN

El Concreto Normal está diseñado bajo criterios básicos de manejabilidad y resistencia a la compresión, con el fin de ser utilizado en diferentes tipos de elementos estructurales, según la condición de trabajo y control del proceso constructivo.

USOS

Según sus características básicas (Ver Tabla de Especificaciones);

- Elementos estructurales con especificaciones básicas de resistencia mecánica y consistencia normal y únicamente con descarga directa desde el vehículo que lo transporta.

VENTAJAS

- Optimización de los procesos de colocación y acabado.
- Uniformidad e integridad del concreto en la estructura, dado su control de producción.
- Selección de especificaciones según proceso de colocación y otras características del elemento.

CONSIDERACIONES PARA SU ESPECIFICACIÓN Y USO

Definir el Tamaño Máximo del Agregado que garantice que sea el recomendado según el espaciamiento de acero de refuerzo y otras dimensiones del elemento.

Revisar criterios de exposición y/o requisito de durabilidad de la estructura con el fin de determinar si se requiere una especificación especial.

Indispensable la planeación y control del proceso de colocación, protección y curado para el logro de resultados de su desempeño y apariencia, por lo tanto considerar las recomendaciones de colocación de concreto en clima cálido ACI 305 y las prácticas estándar para el curado del concreto ACI 308.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONCRETO NORMAL

ESPECIFICACIÓN	VALOR	OBSERVACIONES
Asentamiento pulg. (mm)	4" +/- 1" (101 mm +/- 25 mm)	Evaluado de acuerdo con la norma ASTM C 143 y según lo establecido en la norma ASTM C 94
Resistencia Mecánica, f'c a 28 días, psi (kg/cm ²)	280 kg/cm ² (4,000 psi)	Se recomienda asentamientos superiores para facilidad de colocación
Tamaño Máximo del Agregado mm (pulg.)	19.0 mm (3/4")	
Tiempo de Fraguado	Inicial 6 horas +/- 2 h Final 8 horas +/- 2 h	Evaluado de acuerdo con la norma ASTM C 403
Características o Especificaciones adicionales	Temperatura de la mezcla	Edad de Resistencia definido según proceso constructivo.
		Para concretos en condiciones habituales de trabajo máximo 98°F(36°).

REQUISITOS DE MATERIAS PRIMAS, DISEÑO, PRODUCCIÓN Y ENTREGA

- Cumple con las Especificaciones Normalizadas para Concreto Premezclado ASTM C 94 / ACI 318 Capítulo 5.
- De requerirse productos con características específicas de durabilidad de acuerdo al tipo de Exposición definido en el ACI 318 capítulo 4, considerar el uso de Concreto Durable.
- De requerir alguna característica especial, contactar con nuestro departamento comercial al correo Contactenos@argospanama.co para brindarle una asesoría personalizada y que obtenga el producto que requiera.