



High Mileage®

Finition pour sols

Le fini pour plancher HighnMileage® offre un excellent lustre et une résistance hors pair pour vos planchers même dans les zones de circulation intense

Caractéristiques et Avantages

- Formule à contenu élevé en solides spécialement conçue pour résister au fil du temps, permettant des cycles prolongés de décapage et revêtement vous offrant des économies de main-d'oeuvre et une amélioration globale de la productivité
- Extrêmement résistant dans les zones de circulation intense, résiste remarquablement bien à la saleté, aux marques de talon noir et aux égratignures
- Résultat inégalé au polissage avec tout type d'équipement UHS: propane, à batterie ou électrique
- 25% de contenu solide
- Conforme aux exigences de la norme ASTM D-2047 pour l'effet antidérapage

Applications

- À utiliser sur des surfaces résilientes et la plupart des planchers à revêtement dur
- Un produit scellant peut être requis sur les surfaces de pierre très polie, les carreaux de céramique vitrifiée, les carreaux vinyliques de luxe et certains planchers de caoutchouc
- Non conçu pour une utilisation sur les revêtements de sol en liège, bois ou bambou





Mode d'emploi

- Interdire l'accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
- Décaper le sol en utilisant un décapant Diversey en suivant les instructions de son étiquette

Revêtement

- Appliquer 3 couches moyennes au moins de finition en utilisant une vadrouille e finition propre, ou un système d'application de finition Diversey, ProSpeed™/MC ou TrailBlazer™/MC. Appliquer des couches additionnelles jusqu'à ce que l'éclat voulu soit obtenu.
- Laisser 30–45 minutes de temps de séchage entre les couches. La température, l'humidité et la ventilation peuvent affecter le temps de séchage. Laisser la finition durcir 24 heures avant le brunissage.

Entretien

- Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai. Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une décapeuse automatique en utilisant la marque de nettoyant recommandé de Diversey selon les instructions de son étiquette.
- Si on le souhaite, polir à sec à l'aide d'un tampon de moyen à mordant sur un équipement tournant à 1000–1500 tours/minute. Brunir à très grande vitesse à l'aide d'un tampon de moyen à mordant sur un équipement tournant au moins à 2000 tours/minute.

Nouveau revêtement

- Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai
- Nettoyer le sol avec une vadrouille ou une décapeuse automatique en utilisant la marque de nettoyant recommandé de Diversey selon les instructions de son étiquette
- Blocus de zone et appliquer 1 à 2 couches uniformes de finition à l'aide d'une serpillière propre finition Diversey ProSpeed™/MC ou système d'appliqueur de TrailBlazer™/MC plancher fini. Laisser la finition durcir 24 heures avant le brunissage.

Décapage

- Décaper le sol en utilisant un produit décapant recommandé de marque Diversey et en suivant les instructions de son étiquette

Précautions

- Ne pas diluer. Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 50° F (10° C) @ à 15 % d'humidité relative. Pour éviter une contamination, ne pas remettre de produit non utilisé dans conteneur d'origine. Ne pas laisser geler.

Données techniques	High Mileage® Finition pour sols
Couleur/Forme	Liquide blanc transparent
pH	8.2
Parfum	Solvant
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
High Mileage® Finition pour sols	1 Envirobox™/MC de 5 gal. / 18,9 L	Prêt à l'emploi	95104811	
High Mileage® Finition pour sols	6 BIB (outre en carton) ProSpeed™/MC de 2,5 L / 2,64 pintes	Prêt à l'emploi	95109638	

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.