

Composés nitrile spécialement développés pour les applications textiles et autres applications impliquant des milieux aqueux. Excellente résistance à l'eau et aux caustiques. Dureté de 40 à 95 Shore A.


SHORE A
40–95
Disponible

P & J
20–185
Disponible

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la déchirure	2
Résistance en charge	4
Hystérésis	2
Résistance au marquage	3
Résistance à l'ozone	1
Résilience	2
Temp. max. service	121°C / 250°F

PLAGE DE DURETÉS



RÉSISTANCES CHIMIQUES

Acides	2
Caustiques	4
HC paraffiniques	5
HC aromatiques	3
HC chlorés	1
Eau	5
Cétones	2
Alcools	5
Esters	1

LÉGENDE DES COTES

5 = Excellent · 4 = Au-dessus de la moyenne · 3 = Moyen · 2 = Faible · 1 = Très faible

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Coating / Vernissage	Gaufrage / Embossing	Flexographie	Laminage
Gravure laser	Décoration métal	Impression offset	Industrie papier
Plastiques	Processeurs de plaques	Rouleaux acier	Rouleaux textiles
Industrie du bois			

INDUSTRIES DESSERVIES

Textile et non-tissés

IMPRESSION CARTON ET PAPIER

EMBALLAGE FILM PLASTIQUE ET CONVERTING

FORMULATIONS SOREMAG

Les données présentées correspondent à notre formulation standard TextiGrip (réf. NIT-3). D'autres versions sont disponibles selon votre application : dureté, résistance chimique renforcée, fini de surface, profil de rainurage. Document non contractuel — valeurs indicatives. Contactez-nous pour une recommandation personnalisée.

