

	NIT-1	NIT-2	NIT-3	NIT-4	XN-1	HN-1	NIT-5	NIT-6	NPV-1	NPV-2	EP-1	EP-2	ES-1	NEO-1	PU-1	CSM-1	CSM-2	SBR-1	SIL-1	NR-1
SÉRIE SOREMAG	NITRILE NBR STANDARD	NITRILE NBR HAUTE ACN	NITRILE NBR TEXTILE	NITRILE NBR EXTRA TOUGH	NITRILE CARBOXYLÉ XNBR	NITRILE HYDROGÉNÉ HNBR	NITRILE NBR AQUA OFFSET	NITRILE NBR WEB OFFSET	NITRILE/PVC NBR-PVC	NITRILE/PVC PRINT NBR-PVC	EPDM STANDARD	EPDM ADVANTAGE	EPDM/ SILICONE HYBRIDE	NÉOPRÈNE STANDARD	URÉTHANE MILLABLE PU	HYPALON STANDARD	HYPALON AQUA	SBR STANDARD	SILICONE HAUTE TEMPÉRATURE	CAOUTCHOU NATUREL NR
PRODUIT	OilShield	AromatGuard	TextiGrip	NitroForce	TuffWear	HeatTuff	AquaGrip	SpeedGrip	PrintFlex	InkSeal	WeatherTuff	SmoothGuard	HybridFlex	NeoGuard	SoreMill	ChemShield	ChemAqua	BaseGrip	ThermoSil	PureElast
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES																				
Dureté Shore A	20–95	40–95	40–95	50–95	45–95	50–98	25–40	20–50	15–95	20–50	20–95	50–98	40–95	5–95	40–95	30–95	45–98	30–95	40–90	25–99
Dureté P&J	0–200	20–185	20–185	10–200	20–170	15–185	N/A	N/A	90–275	N/A	10–300	10–200	10–140	10–300	10–250	20–250	20–200	20–230	25–185	5–250
Résistance à l'abrasion	■■■■ 3	■■■■ 3	■■■ 2	■■■■ 4	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■ 2	■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■ 3	■■■■■ 3	■■■■■ 3	■■■■■ 5	■■■■■ 4	■■■■■ 4	■■■■■ 3	■■■ 1	■■■■■ 5
Résistance à la déchirure	■■■■ 3	■■■■■ 3	■■■ 2	■■■■ 4	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■ 3	■■■■■ 3	■■■■■ 3	■■■■■ 3	■■■■■ 3	■■■■■ 3	■■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■■ 5	■■■■■ 4	■■■■■ 4	■■■■■ 3	■■■ 1	■■■■■ 5
Résistance en charge	■■■■ 4	■■■■■ 4	■■■■ 4	■■■■ 4	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■ 4	■■■■■ 3	■■■■■ 3	■■■■■ 3	■■■■■ 3	■■■■■ 3	■■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 4	■■■ 1	■■■■■ 5
Hystérésis	■■■ 2	■■■ 1	■■■ 2	■■■■ 3	■■■ 1	■■■■■ 5	■■■ 2	■■■■■ 5	■■■ 1	■■■■■ 5	■■■ 2	■■■ 2	■■■■ 3	■■■■ 4	■■■■■ 5	■■■ 2	■■■ 2	■■■■ 3	■■■■■ 5	■■■■■ 5
Résistance au marquage	■■■■ 3	■■■■■ 3	■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■ 2	■■■■ 3	■■■ 2	■■■■■ 4	■■■ 1	■■■■■ 4	■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■ 3	■■■ 2	■■■■■ 5	■■■ 2	■■■ 2	■■■■ 3	■■■■■ 5	■■■■■ 5
Temp. max (°C/°F)	121°C / 250°F	121°C / 250°F	121°C / 250°F	121°C / 250°F	135°C / 275°F	160°C / 320°F	121°C / 250°F	121°C / 250°F	121°C / 250°F	121°C / 250°F	177°C / 350°F	177°C / 350°F	185°C / 365°F	121°C / 250°F	100°C / 212°F	149°C / 300°F	149°C / 300°F	121°C / 250°F	260°C / 500°F	100°C / 212°F
Résistance à l'ozone	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■■■ 5	■■■ 1	■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■■ 4	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■ 1	■■■■■ 5	■■■ 1
Résilience	■■■■ 3	■■■ 2	■■■ 2	■■■■ 4	■■■ 2	■■■■ 4	■■■■ 3	■■■■■ 5	■■■ 2	■■■■■ 5	■■■■■ 4	■■■■■ 4	■■■■■ 4	■■■■■ 4	■■■■■ 4	■■■■■ 3	■■■ 2	■■■■■ 5	■■■ 1	■■■■■ 5
RÉSISTANCES CHIMIQUES																				
Acides	■■■ 2	■■■ 2	■■■ 2	■■■ 2	■■■ 2	■■■■ 3	■■■ 2	■■■ 2	■■■■ 3	■■■■ 3	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 4	■■■■■ 3	■■■ 1	■■■ 2	■■■■■ 5	■■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■ 3
Caustiques	■■■■ 3	■■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■ 3	■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■ 3	■■■■ 3	■■■■ 3	■■■■ 3	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 4	■■■■■ 4	■■■ 1	■■■ 2	■■■■■ 5	■■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■ 3
HC paraffiniques	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■■ 3	■■■ 2	■■■■ 3	■■■■ 3	■■■ 1	■■■ 2	■■■ 1
HC aromatiques	■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■ 3	■■■■ 3	■■■■ 3	■■■■ 3	■■■■ 3	■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■■ 4	■■■ 2	■■■ 2	■■■ 2	■■■ 2	■■■ 1	■■■ 2	■■■ 2	■■■ 1	■■■■ 3	■■■ 1
HC chlorés	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■■ 4	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 2	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■■ 3	■■■ 1
Eau	■■■■ 4	■■■■■ 4	■■■■■ 5	■■■■■ 4	■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■■ 4	■■■■■ 4	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 4	■■■■■ 3	■■■ 2	■■■■ 3	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 4	■■■■■ 5
Cétones	■■■ 2	■■■ 2	■■■ 2	■■■ 2	■■■ 2	■■■ 2	■■■ 1	■■■ 2	■■■ 1	■■■ 1	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 3	■■■ 1	■■■■ 3	■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■■ 3	■■■■■ 5
Alcools	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 4	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■■ 4	■■■■■ 4	■■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■■ 4	■■■■■ 5	■■■■■ 4	■■■■■ 5
Esters	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■ 1	■■■■■ 5	■■■■■ 5	■■■■ 3	■■■■ 3	■■■ 1	■■■■■ 5	■■■■ 3	■■■■■ 4	■■■■ 3	■■■■■ 5
APPLICATIONS RECOMMANDÉES																				
Coating / Vernissage	✓	✓							✓		✓	✓			✓	✓				
Gaufrage / Embossing					✓	✓			✓				✓		✓					
Flexographie	✓										✓	✓		✓	✓					✓
Laminage	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Gravure laser															✓			✓		
Décoration métal	✓	✓				✓						✓			✓					
Impression offset								✓	✓	✓										
Industrie papier	✓						✓				✓	✓				✓	✓			✓
Plastiques					✓	✓									✓				✓	
Processeurs de plaques	✓								✓	✓										
Rouleaux acier	✓			✓	✓	✓					✓	✓		✓	✓			✓		✓
Rouleaux textiles			✓								✓	✓	✓			✓	✓			✓
Industrie du bois	✓				✓	✓					✓	✓	✓		✓					✓

Légende des cotes : 5 = Excellent · 4 = Au-dessus de la moyenne · 3 = Moyen · 2 = Faible · 1 = Très faible |  = Application recommandée

Valeurs indicatives, non contractuelles. Codes Réf. Soremag.