

Composés nitrile carboxylés offrant une résistance à l'abrasion exceptionnelle et une résistance à la déchirure. Idéaux pour le gaufrage, le laminage plastiques et les rouleaux acier. Dureté de 45 à 95 Shore A.


SHORE A
45–95
Disponible

P & J
20–170
Disponible

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance à l'abrasion	■ ■ ■ ■ ■ 5
Résistance à la déchirure	■ ■ ■ ■ ■ 5
Résistance en charge	■ ■ ■ ■ ■ 5
Hystérésis	■ ■ ■ ■ ■ 1
Résistance au marquage	■ ■ ■ ■ ■ 2
Résistance à l'ozone	■ ■ ■ ■ ■ 1
Résilience	■ ■ ■ ■ ■ 2
Temp. max. service	135°C / 275°F

PLAGE DE DURETÉS



RÉSISTANCES CHIMIQUES

Acides	■ ■ ■ ■ ■ 2
Caustiques	■ ■ ■ ■ ■ 3
HC paraffiniques	■ ■ ■ ■ ■ 5
HC aromatiques	■ ■ ■ ■ ■ 3
HC chlorés	■ ■ ■ ■ ■ 1
Eau	■ ■ ■ ■ ■ 3
Cétones	■ ■ ■ ■ ■ 2
Alcools	■ ■ ■ ■ ■ 4
Esters	■ ■ ■ ■ ■ 1

LÉGENDE DES COTES

5 = Excellent · 4 = Au-dessus de la moyenne · 3 = Moyen · 2 = Faible · 1 = Très faible

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Coating / Vernissage	Gaufrage / Embossing	Flexographie	Laminage
Gravure laser	Décoration métal	Impression offset	Industrie papier
Plastiques	Processeurs de plaques	Rouleaux acier	Rouleaux textiles
Industrie du bois			

INDUSTRIES DESSERVIES

Emballage film plastique et convertant	Bois panneaux et finition de surface
MÉTAL ACIER ALUMINIUM ET COIL	INDUSTRIES LOURDES MINES ÉNERGIE TRANSPORT

FORMULATIONS SOREMAG

Les données présentées correspondent à notre formulation standard TuffWear (réf. XN-1). D'autres versions sont disponibles selon votre application : dureté, résistance chimique renforcée, fini de surface, profil de rainurage. Document non contractuel — valeurs indicatives. Contactez-nous pour une recommandation personnalisée.

