

Composés nitrile (NBR, Buna N) pour usage général, offrant une résistance à l'huile. Recommandés pour les applications de coating, flexographie, laminage et industrie papier. Dureté disponible de 20 à 95 Shore A.


SHORE A
20-95
Disponible

P&J
0-200
Disponible

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance à l'abrasion	■ ■ ■ ■ ■ 3
Résistance à la déchirure	■ ■ ■ ■ ■ 3
Résistance en charge	■ ■ ■ ■ ■ 4
Hystérésis	■ ■ ■ ■ ■ 2
Résistance au marquage	■ ■ ■ ■ ■ 3
Résistance à l'ozone	■ ■ ■ ■ ■ 1
Résilience	■ ■ ■ ■ ■ 3
Temp. max. service	121°C / 250°F

PLAGE DE DURETÉS



RÉSISTANCES CHIMIQUES

Acides	■ ■ ■ ■ ■ 2
Caustiques	■ ■ ■ ■ ■ 3
HC paraffiniques	■ ■ ■ ■ ■ 5
HC aromatiques	■ ■ ■ ■ ■ 3
HC chlorés	■ ■ ■ ■ ■ 1
Eau	■ ■ ■ ■ ■ 4
Cétones	■ ■ ■ ■ ■ 2
Alcools	■ ■ ■ ■ ■ 5
Esters	■ ■ ■ ■ ■ 1

LÉGENDE DES COTES

5 = Excellent · 4 = Au-dessus de la moyenne · 3 = Moyen · 2 = Faible · 1 = Très faible

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Coating / Vernissage	Gaufrage / Embossing	Flexographie	Laminage
Gravure laser	Décoration métal	Impression offset	Industrie papier
Plastiques	Processeurs de plaques	Rouleaux acier	Rouleaux textiles
Industrie du bois			

INDUSTRIES DESSERVIES

Impression carton et papier	Métal acier aluminium et coil
EMBALLAGE FILM PLASTIQUE ET CONVERTING	BOIS PANNEAUX ET FINITION DE SURFACE

FORMULATIONS SOREMAG

Les données présentées correspondent à notre formulation standard OilShield (réf. NIT-1). D'autres versions sont disponibles selon votre application : dureté, résistance chimique renforcée, fini de surface, profil de rainurage. Document non contractuel — valeurs indicatives. Contactez-nous pour une recommandation personnalisée.

