

Composés nitrile extra résistants développés pour les applications plus exigeantes. Haute résistance à l'abrasion, à la déchirure et au marquage.
Dureté de 50 à 95 Shore A.


SHORE A
50–95
Disponible

P & J
10–200
Disponible

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance à l'abrasion	■ ■ ■ ■ ■ 4
Résistance à la déchirure	■ ■ ■ ■ ■ 4
Résistance en charge	■ ■ ■ ■ ■ 4
Hystérésis	■ ■ ■ ■ ■ 3
Résistance au marquage	■ ■ ■ ■ ■ 4
Résistance à l'ozone	■ ■ ■ ■ ■ 1
Résilience	■ ■ ■ ■ ■ 4
Temp. max. service	121°C / 250°F

PLAGE DE DURETÉS



RÉSISTANCES CHIMIQUES

Acides	■ ■ ■ ■ ■ 2
Caustiques	■ ■ ■ ■ ■ 3
HC paraffiniques	■ ■ ■ ■ ■ 5
HC aromatiques	■ ■ ■ ■ ■ 3
HC chlorés	■ ■ ■ ■ ■ 1
Eau	■ ■ ■ ■ ■ 4
Cétones	■ ■ ■ ■ ■ 2
Alcools	■ ■ ■ ■ ■ 5
Esters	■ ■ ■ ■ ■ 1

LÉGENDE DES COTES

5 = Excellent · 4 = Au-dessus de la moyenne · 3 = Moyen · 2 = Faible · 1 = Très faible

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Coating / Vernissage	Gaufrage / Embossing	Flexographie	Laminage
Gravure laser	Décoration métal	Impression offset	Industrie papier
Plastiques	Processeurs de plaques	Rouleaux acier	Rouleaux textiles
Industrie du bois			

INDUSTRIES DESSERVIES

Métal acier aluminium et coil	INDUSTRIES LOURDES MINES ÉNERGIE TRANSPORT
CONVOYEURS MANUTENTION ET OEM	

FORMULATIONS SOREMAG

Les données présentées correspondent à notre formulation standard NitroForce (réf. NIT-4). D'autres versions sont disponibles selon votre application : dureté, résistance chimique renforcée, fini de surface, profil de rainurage. Document non contractuel — valeurs indicatives. Contactez-nous pour une recommandation personnalisée.

