

Mélange unique d'EPDM et de silicone offrant une souplesse améliorée et une meilleure résistance aux hautes températures que l'EPDM.
Température max 185°C. Dureté de 40 à 95 Shore A.


SHORE A
40–95
Disponible

P & J
10–140
Disponible

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance à l'abrasion	■ ■ ■ ■ ■ 3
Résistance à la déchirure	■ ■ ■ ■ ■ 2
Résistance en charge	■ ■ ■ ■ ■ 2
Hystérésis	■ ■ ■ ■ ■ 3
Résistance au marquage	■ ■ ■ ■ ■ 3
Résistance à l'ozone	■ ■ ■ ■ ■ 5
Résilience	■ ■ ■ ■ ■ 4
Temp. max. service	185°C / 365°F

PLAGE DE DURETÉS



RÉSISTANCES CHIMIQUES

Acides	■ ■ ■ ■ ■ 4
Caustiques	■ ■ ■ ■ ■ 4
HC paraffiniques	■ ■ ■ ■ ■ 1
HC aromatiques	■ ■ ■ ■ ■ 2
HC chlorés	■ ■ ■ ■ ■ 2
Eau	■ ■ ■ ■ ■ 4
Cétones	■ ■ ■ ■ ■ 5
Alcools	■ ■ ■ ■ ■ 4
Esters	■ ■ ■ ■ ■ 3

LÉGENDE DES COTES

5 = Excellent · 4 = Au-dessus de la moyenne · 3 = Moyen · 2 = Faible · 1 = Très faible

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Coating / Vernissage	Gaufrage / Embossing	Flexographie	Laminage
Gravure laser	Décoration métal	Impression offset	Industrie papier
Plastiques	Processeurs de plaques	Rouleaux acier	Rouleaux textiles
Industrie du bois			

INDUSTRIES DESSERVIES

Bois panneaux et finition de surface	Textile et non-tissés
EMBALLAGE FILM PLASTIQUE ET CONVERTING	

FORMULATIONS SOREMAG

Les données présentées correspondent à notre formulation standard HybridFlex (réf. ES-1). D'autres versions sont disponibles selon votre application : dureté, résistance chimique renforcée, fini de surface, profil de rainurage. Document non contractuel — valeurs indicatives. Contactez-nous pour une recommandation personnalisée.

