

Composés nitrile haute ACN pour une résistance renforcée aux solvants aromatiques et paraffiniques. Idéaux pour le coating, le laminage et la décoration métal. Dureté de 40 à 95 Shore A.


SHORE A
40–95
Disponible

P&J
20–185
Disponible

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Résistance à l'abrasion	■ ■ ■ ■ ■ 3
Résistance à la déchirure	■ ■ ■ ■ ■ 3
Résistance en charge	■ ■ ■ ■ ■ 4
Hystérésis	■ ■ ■ ■ ■ 1
Résistance au marquage	■ ■ ■ ■ ■ 3
Résistance à l'ozone	■ ■ ■ ■ ■ 1
Résilience	■ ■ ■ ■ ■ 2
Temp. max. service	121°C / 250°F

PLAGE DE DURETÉS



RÉSISTANCES CHIMIQUES

Acides	■ ■ ■ ■ ■ 2
Caustiques	■ ■ ■ ■ ■ 3
HC paraffiniques	■ ■ ■ ■ ■ 5
HC aromatiques	■ ■ ■ ■ ■ 4
HC chlorés	■ ■ ■ ■ ■ 1
Eau	■ ■ ■ ■ ■ 4
Cétones	■ ■ ■ ■ ■ 2
Alcools	■ ■ ■ ■ ■ 5
Esters	■ ■ ■ ■ ■ 1

LÉGENDE DES COTES

5 = Excellent · 4 = Au-dessus de la moyenne · 3 = Moyen · 2 = Faible · 1 = Très faible

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Coating / Vernissage	Gaufrage / Embossing	Flexographie	Laminage
Gravure laser	Décoration métal	Impression offset	Industrie papier
Plastiques	Processeurs de plaques	Rouleaux acier	Rouleaux textiles
Industrie du bois			

INDUSTRIES DESSERVIES

Métal acier aluminium et coil	Emballage film plastique et converting
IMPRESSON CARTON ET PAPIER	BOIS PANNEAUX ET FINITION DE SURFACE

FORMULATIONS SOREMAG

Les données présentées correspondent à notre formulation standard AromatGuard (réf. NIT-2). D'autres versions sont disponibles selon votre application : dureté, résistance chimique renforcée, fini de surface, profil de rainurage. Document non contractuel — valeurs indicatives. Contactez-nous pour une recommandation personnalisée.

